

תעודת בדיקה מס' 8611204058  
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

**פרטי ההזמנה**

שם המזמין : מבנה דרום פנלים  
מענו : יהודה הנחתום 11 שכונ ג', באר-שבע 84249  
תאריך ההזמנה : 20/04/2006

**תאור המוצר**

דוגמת מזרון צמר סלעים בגוון ירוק מכונה ע"י היצרן דגם : TERVOL DP-LX 11  
תוצרת חב' TERMO, סלובניה.  
מידות 58 X 480 X 2000 מ"מ.

**פרטי הנטילה**

הדוגמה ניטלה בתאריך : 15/03/2006  
הדוגמה נבחרה ע"י בא כוח : בא כח המכון  
מקום הנטילה : מחסן של יבואן

**מהות הבדיקה**

סיווג המוצר בהתאם לסעיפים : "2.3 - התלקחות", "2.4 - צפיפות עשן", "2.5 - עיוות הצורה והטפטוף" של התקן הישראלי ת"י 755 (יוני 1997).  
"תגובות בשריפה של חומרי בנייה - שיטות בדיקה וסיווג".  
תעודה זו אינה כוללת סעיף 2.6 של התקן המתייחס לבדיקת "סיכון כולל של גזים הרעילים הנפלטים בשעת השריפה (ראה הערה 1 בדף 2).

תעודה זו מכילה 2 דפים ואין להשתמש בה אלא במלואה	תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריט שנבדק
---	--

**א. מסקנות**

הדוגמה הנ"ל שנבדקה סווגה לפי אמות המידה בת"י 755 (1998) כדלהלן :  
דרגת התלקחות - VI (שש)  
דרגת צפיפות עשן - 4 (ארבע)  
דרגת עיוות צורה והטפטוף - 4 (ארבע)  
(פרטים ראה בגוף התעודה)

מסמך זה אינו היתר לסימון המוצר בתו תקן.

שם החותם : מהנדס רכרדו גורה MSc  
תפקידו : ראש ענף אש

שם החותם : מליקוב סרגי  
תפקידו : מהנדס בודק  
13/08/06

תעודת בדיקה מס' 8611204058

דף מס' 2 מתוך 2 דפים

**ב. תיאור הדוגמה**

לוח צמר סלעים בגוון ירוק המכונה ע"י הייצרן כדגם : PAROC , TERVOL DP-LX 11 תוצרת חב' TERMO , סלובניה .

- מידות הדוגמה : 200 X 48 ס"מ ובעובי כולל של כ- 50 מ"מ.

- מסה ליחידת שטח : כ- 5690 ק"ג/מ"ר.

- מסה ליחידת נפח : כ- 114 ק"ג/מ"ק.

**ג. ממצאי הבדיקה**

(1) בדיקת אי התלקחות

- עליית הטמפרטורה בתוך התנור :
  - הפסד במשקל בהשוואה למשקל ההתחלתי :
  - זמן בעירה של הדוגמה :
- 24.6 ° צ' (דרישת התקן : 50 ° מקסימום).  
 4% (דרישת התקן 50% מקסימום).  
 0.0 שניות (דרישת התקן : 20 שניות).

**צפיפות עשן**

בליעת אור מירבית – 1.0% - דרגה 4 (ארבע).

**עיוות צורה וטיפטוף**

הדוגמה נשארה יציבה - דרגה 4 (ארבע).

תל אביב/ 13/08/06